



SELECTARC

Fil plein de soudage des alliages d'aluminium à 5 % de magnésium
excellente résistance à la corrosion en milieu marin
bonnes caractéristiques mécaniques
nuances d'aciers soudables : AlMg5 et nuances voisines (série 5000)
propreté du fil adaptée aux exigences radio
excellent état de surface du fil
marquage CE
constructions navale, ferroviaire, route et aéronautique
classification : ISO 18273 : S Al 5356 (AlMg5Cr) // AWS A5.10 : ER5356
gaz de protection :
Ar : 5-10 l/min ou Argon / He : 5-10 l/min
Caractéristiques mécaniques du métal déposé :
Rp0.2 : 120 MPa
Rm : 280 Mpa
A5 : 30 %

Caractéristiques

Référence	Ø (mm)	Prix HT
10536435	3.2	-
10570671	1.6	-
10536434	2.4	-
10536433	2	-