



EXPRESS

Pour assemblage : cuivre et alliages cuivreux

utilisation : canalisations de gaz

composition : 6% argent/phosphore/cuivre

température de fusion (°C) : 645/725 résistance mécanique (daN/mm) : 45

longueur : 500 mm ou 380 mm pour la référence 506805

produit associé : décapant 050100 ou 105100.

Caractéristiques

conditionnement (gr)	500
longueur (mm)	500
Ø (mm)	2,0

Référence		Prix HT
10008314	BRASURE CUIVRE PHOSPHORE ATG 2MM (500G)	-