



SELECTARC

Électrode synthétique de rechargement dur à enrobage rutile et à haut rendement (160%).

Très bonne tenue à l'abrasion minérale par friction, combinée aux chocs et à la compression.

Dépôt résistant à la corrosion à haute teneur en chrome (32%) et à la chaleur jusqu'à 200°C.

Rechargement pour toutes pièces soumises à une abrasion importante combinée à une bonne résistance aux chocs.

Reprise uniquement par meulage.

Adaptée au rechargement de pièces soumises à une abrasion sévère avec sollicitations mécaniques, telles que :

équipements de terrassement et concassage, vis sans fin, pales de mélangeurs, corps de pompe pour matériaux abrasifs, dents de godets, broyeurs, pompes à béton, socs de charrues, vis de presse, tôles de blindage...

Nuances d'acier soudables : aciers faiblement alliés, fortement alliés et tôles pré-rechargées

Dureté : env. 63 HRC (env. 58 HRC sur la 1ère couche)

Polarité : DC (+).

Résistance élevée à l'abrasion minérale

Caractéristiques

longueur (mm)	350
poids de l'étui (kg)	1

Référence	Ø (mm)	quantité par étui	Prix HT
10536423	4.0	10	-
157930	3,2	19	-