



SELECTARC

Fil fourré à poudre métallique sans laitier pour le rechargement par soudage sous protection gazeuse de pièces en aciers au carbone ou alliés, soumises à température ambiante ou jusqu'à 300°C,

Résiste aussi à l'usure par actions combinées d'abrasion métallique ou minérale en présence ou non de chocs et de pression.

Applications : paliers, cames, chemins de roulement, transporteurs à vis

Gaz de protection (ISO 14175) : M21 (Ar/CO2) : 10-20 l/min

Caractéristiques mécaniques :

Dureté (3ème couche) : -55 HRC (brut de soudage)

Caractéristiques

conditionnement	bobine métal bs300
Ø (mm)	1.2
poids (kg)	16

Référence		Prix HT
10536415	FIL FOURRE GAZ DE RECHARGEMENT 600 BRINELLS FCW 60G 1,2MM - BOBINE METAL (16KG)	-