



SELECTARC

Métal d'apport utilisé pour le soudage d'acier inoxydable type 316

Taux de silicium plus élevé pour une meilleure fluidité du bain

Applications : assemblages aciers inoxydables courants.

Gaz de protection (ISO 14175) :

caractéristiques mécaniques du métal déposé :

- Rp0.2 : 350 MPa

- Rm : 510 Mpa

- A5 : 30 %

- KV à +20°C : 80 J

- KV à -120°C : 32 J

Bobine métal BS300 avec moyeu de 50 mm.

Caractéristiques

conditionnement	bobine métal bs300
poids (kg)	15

Référence	Ø (mm)	Prix HT
10535401	1.2	-
10535400	1.0	-